

Tolerance plechu na sílu

Plechý válcované za studena

Rozsah síly plechu		Nejvyšší naměřené hodnoty
od (mm)	do (mm)	tolerance +/- (mm)
xxx	0,49	0,03
0,50	0,69	0,04
0,70	1,00	0,05
1,01	1,49	0,06
1,50	1,80	0,07
1,81	2,00	0,08
2,01	2,50	0,09
2,51	3,00	0,1
3,01	3,49	0,11
3,50	3,70	0,12
3,71	4,00	0,14

Plechý válcované za tepla

Rozsah síly plechu		Nejvyšší naměřené hodnoty
od (mm)	do (mm)	tolerance +/- (mm)
2,00	4,00	0,15
5,10	8,00	0,18
8,10	12,00	0,20
12,10	19,00	-0,25 +1,40
19,10	25,00	-0,25 +1,50
25,10	50,00	-0,25 +1,80